

## OBERFIX<sup>®</sup>-GRUND 9

## OBERFIX<sup>®</sup>-GRUND 19

Грунтовка глубокого проникновения

### Инструкция по применению

#### Подготовка основания:

Основание должно быть очищено от жирных и смолянистых загрязнений, снижающих адгезию грунтовки (масел, битума, масляных красок и т.д.). Непрочные осыпающиеся поверхности, которые имеют плохую адгезию к основному слою основания, должны быть убраны перед нанесением грунтовки. Не грунтуемые поверхности должны быть укрыты пленкой и проклеены малярным скотчем.

#### Выполнение работ:

Перед использованием грунтовки необходимо ее взболтать, а в зимний период надо убедиться, что в ней нет льда. Нанесение может производиться с применением кистей, валиков и других впитывающих губчатых инструментов. Время высыхания одного слоя грунтовки при температуре 25 °С составляет 4 часа. После высыхания грунтовки можно проверить обработанную поверхность водой на впитывающую способность. При необходимости нанести грунтовку повторно. Правильно загрунтованная поверхность не должна быстро впитывать воду, а крупные капли воды должны стекать (если поверхность вертикальная) или держаться на ней не менее 10 сек до полного впитывания. Работы необходимо производить при температуре не ниже 5 °С, а при температуре выше 25 °С помещение требуется проветривать.

#### Безопасность:

Работники, должны быть обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты с целью исключения попадания материала на поверхность кожи, глаз и в органы дыхания. В случае попадания грунтовки на кожу или в глаза требуется срочно промыть их большим количеством воды и, при необходимости, обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте.