

## OBERFIX-F3®

Клей плиточный усиленный

## Инструкция по применению

### Подготовка основания:

Перед применением растворной смеси требуется тщательная подготовка. Основание должно быть сухим и прочным с достаточной несущей способностью, очищенным от пыли и грязи, отслаивающихся старых покрытий, масляных и эмульсионных красок и других веществ, способных ослабить прочность сцепления материала с основанием.

В случае если поверхность основания не будет прогрунтована возможны следующие последствия: уменьшение открытого времени, как следствие – низкая прочность сцепления плитки с основанием.

### Приготовление раствора:

Для приготовления раствора используйте чистые емкости и инструменты.

**Внимание!** Свойства продукта гарантированы только при строгом соблюдении пропорций затворения водой и порядка приготовления раствора.

Сухую смесь засыпать в емкость с чистой водой из расчёта 0,2 – 0,25 л воды на 1 кг сухой смеси (5 – 6,25 л на мешок смеси 25 кг) и тщательно перемешать строительным миксером до получения однородной массы.

Раствор выдержать 5 минут и затем повторно перемешать. Время жизнеспособности раствора в открытой таре 3 – 4 часа.

### Выполнение работ:

1. Нанести клеевой раствор на подготовленное основание с помощью шпателя. При нанесении клея на основание клеевую смесь следует наносить на такую площадь, которая может быть облицована плиткой в течении 20 минут.

2. Нанесенная смесь разравнивается зубчатым шпателем.

3. Плитку прислоните к поверхности с нанесенной смесью и надавите с небольшим усилием.

4. Корректировку положения и очистку поверхности плитки от излишков клея необходимо проводить в течение 15 минут после укладки.

5. Последующую затирку швов допускается проводить не ранее чем через 24 часа после облицовки.

**Внимание! Сквозняки, плохо подготовленная поверхность, пониженная влажность или повышенная температура могут сократить открытое время и жизнеспособность готовой смеси. Температура выполнения работ должна быть от +5 до +35<sup>0</sup>С**

## **Безопасность:**

**ВНИМАНИЕ!** Беречь от детей. Во время проведения работ необходимо руководствоваться общими правилами безопасности труда, не допускать попадания в глаза и дыхательные пути. В случае попадания на слизистые оболочки промыть большим количеством воды.